

FIRESAFE FT Acrylic

Datum: 30.08.2016
Utfärdat av: PP
Godkänt av: AK
Rev.: 2
Godkännande:
ETA-16/0094
ETA-16/0102
DoP.: Nr.FIR/PP/ ACR –
01.08.2016

PRODUKTBESKRIVELSE

Firesafe FT Acrylic är värmeexpanderande, enkomponent akryl-baserad fogmassa.

ANVÄNDNINGSMÅL

Brandtätning av större fogar och spalter samt genomföringar som enstaka kablar eller kablar i bunt; enkelstående EI PVC slangar ≤ 16 mm av plast och enskilda plaströr PVC $\leq \varnothing 50$ mm; genomföringar av isolerade aluminiumrör Alu PEX, isolerade koppar- och stålrör samt mindre oisolerade rör av stål och koppar. Fogmassa används även vid större öppningar i kombination med FIRESAFE FT Board i murade, gjutna eller gipskonstruktioner. Se monteringsanvisning för FIRESAFE FT Board för detaljer.

BRANDMÖSTÅND

EI 30 till EI 120 enligt NS -EN 1366-3 (2009), NS -EN 1366-4 (2009) og EN 13501-1/2

- Omfattar användningsområden för väggar och golv
- Godkänt för rökgastätningar enligt EN 1634-3
- För ytterligare dokumentation och monteringsanvisningar, vänligen besök www.firesafe.se

APPLICERING

- Öppningar som skall tätas med FIRESAFE FT Acrylic ska vara rena, torra och fettfria.
- Absorberande material ska fuktas med vatten eller primer.
- Drevna öppningen när det är nödvändigt, se monteringsanvisningen. Drevningen kan utföras med stenull, keramisk fiber eller PE-list.
- Applicera brandfogmassan i öppningen och säkerställ god vidhäftning mot alla sidokantytter.
- Jämn ut brandfogmassan i öppningen, använd mäkeringstejp om snygga kanter önskas.
- FIRESAFE FT Acrylic bör inte appliceras vid en lägre temperatur än + 5 ° C.
- Tätning utförs med användning av fogspruta och normal fog verktyg.
- Verktygen rengörs med vatten.

TORKTID

Vid en temperatur på minst + 23 ° C och en relativ luftfuktighet på max 50 % gäller följande ungefärliga värden:

- Yttorr efter ca 15 min.
- Härdningstiden är ca 1-2 mm per 24 timar, beroende på den applicerade tjockleken.

FÖRPACKNING

Plastpatron för standard fogspruta, innehåller 310 ml. Levereras i kartonger med 25 patroner.

LAGRING/HÅLLBARHET

Lagra torrt, mellan +5 ° C och +30 ° C. Lagras bäst svalt och mörkt. Lagringstid ca 12 månader i öppnad original förpackning. **FÅR EJ UTSÄTTAS FÖR MINUSGRADER.**

SÄKERHETSFÖRBEHÅLL

Brandfogmassan är lösningsmedelsfri och miljövänlig. Har ingen känd irritationseffekt vid hudkontakt, men undvik kontakt med ögon och munnen. Ohärdat material skall säkras för brand och djur. Se separat säkerhetsdatablad för ytterligare information.



Färg: Vit

Appliceringstemp: +5 ° C – + 30 ° C

Torktid (yttorr): 15 min.

Torktid (härdad): 1–24 timmar.

Flexibilitet: 7 %.

Expansion: 1:2

Lagringstemperatur:

+15 ° C – + 30 ° C.